



冷冲压成型药箔

厚度：0.016-0.5

应用领域：

高档药品包装用泡罩材料, 高密封性药品包

有现货：有0-3吨现货

产品简介

可执行标准：国标、美标、欧标、俄标、日标等

厂家类型

铝箔卷原材料生产厂家(不做后期的复合、印刷、胶粘等加工工艺, 仅提供铝基材)

下游行业背景

冷成型药品包装结构:

双向拉伸尼龙薄膜BOPA、外层印刷层、铝箔基材(AL) (明泰产品)、聚氯乙烯PVC、内侧印刷层、粘合剂(VC)等冷冲压成型铝克服了于常规药用pvc硬片、pp硬片在阻湿、隔气、避光、热稳定性等某一方面的不足, 是一种

明泰铝箔产品

明泰铝业是冷冲压成型铝箔原材料生产商, 公司生产的[8021铝箔](#)、[8079铝箔](#)等, 具有杯凸值高, 热封强度高、无针孔、密封性好等优势, 是国内外各种医药包装企业冷成型药用铝箔原材料的冷成型药箔用铝箔基材合金: 8021-0态铝箔、8079-0态铝箔, 厚度为0.025-0.08mm;

冷成型药用铝箔加工要求

- 1、板型平整;
- 2、板面要求严格, 无黑油点、划伤、小黑丝、亮线、辊印凹凸点、蚊虫等现象;
- 3、无针孔、孔洞, 发现针孔必须废除;
- 4、切边质量, 无毛刺、塔型、窜层能, 荷叶边, 翻边, 凹凸点灯现象;
- 5、刷水必须达到A级标准;
- 6、包装防潮, 避免氧化。

明泰铝业

拥有专业研发和生产团队，产品质量有保障，规格齐全，可按需定制，售后服务体系较完善，管理严谨科学，排产

技术参数

合金系列	典型合金	材料状态	厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (mm)
8系	8021、8079	0、H14、H16、H18、等	0.014-0.2	20-1700	C

冷冲压成型药用铝箔基材化学成分 单个 合计

8021铝箔化学成分 (质量分数) /%												
牌号	Si	Cr	Cu	Mn	Fe	Zn	Mg	V	Ti	其他		Al
8021	≤0.15	-	≤0.05	-	1.2~1.7	-	-	-	-	0.05	0.15	余量

单个 合计

8079铝箔化学成分 (质量分数) /%							
牌号	Si	Fe	Cu	Zn	其他		Al
8079	0.05~0.30	0.7~1.3	≤0.05	≤0.10	0.05	0.15	余量

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国·河南省巩义市产业集聚区



扫一扫，手机看

<https://www.hngymt.com/products/lcxyb.html>